





Bevestigingstechnologie

DIN Material Number

MPC code				
W1	Verzinkt staal	Verzinkt staal	Verzinkt staal	EPDM
W2	-	-	-	-
W3	1.4016	1.4016	1.4016	EPDM
W4	1.4301	1.4301	1.4301	EPDM
W5	1.4401	1.4401	1.4401	EPDM
AS1	-	-	-	-
AS2	-	-	-	-
AS3	-	-	-	-
AS4	-	-	-	-


DIN/EN Material

MPC code				
W1	Verzinkt staal	Verzinkt staal	Verzinkt staal	EPDM
W2	-	-	-	-
W3	X6CR 17	X6CR 17	X6CR 17	EPDM
W4	X5CrNi 18 10	X5CrNi 18 10	X5CrNi 18 10	EPDM
W5	X5CrNiMo 17 12 2	X5CrNiMo 17 12 2	X5CrNiMo 17 12 2	EPDM
AS1	-	-	-	-
AS2	-	-	-	-
AS3	-	-	-	-
AS4	-	-	-	-




Bevestigingstechnologie

AISI/SAE

MPC code				
W1	Verzinkt staal	Verzinkt staal	Verzinkt staal	EPDM
W2	-	-	-	-
W3	430	430	430	EPDM
W4	304	304	304	EPDM
W5	316	316	316	EPDM
AS1	-	-	-	-
AS2	-	-	-	-
AS3	-	-	-	-
AS4	-	-	-	-


UNS

MPC code				
W1	Verzinkt staal	Verzinkt staal	Verzinkt staal	EPDM
W2	-	-	-	-
W3	S43000	S43000	S43000	EPDM
W4	S30400	S30400	S30400	EPDM
W5	S31600	S31600	S31600	EPDM
AS1	-	-	-	-
AS2	-	-	-	-
AS3	-	-	-	-
AS4	-	-	-	-




Bevestigingstechnologie

SS

MPC code				
W1	Verzinkt staal	Verzinkt staal	Verzinkt staal	EPDM
W2	-	-	-	-
W3	2320	2320	2320	EPDM
W4	2332	2332	2332	EPDM
W5	2347	2347	2347	EPDM
AS1	-	-	-	-
AS2	-	-	-	-
AS3	-	-	-	-
AS4	-	-	-	-


AFNOR

MPC code				
W1	Verzinkt staal	Verzinkt staal	Verzinkt staal	EPDM
W2	-	-	-	-
W3	Z8C17	Z8C17	Z8C17	EPDM
W4	Z6CN18 09	Z6CN18 09	Z6CN18 09	EPDM
W5	Z7CND17 12 02	Z7CND17 12 02	Z7CND17 12 02	EPDM
AS1	-	-	-	-
AS2	-	-	-	-
AS3	-	-	-	-
AS4	-	-	-	-



Bevestigingstechnologie

BS

MPC code				
W1	Verzinkt staal	Verzinkt staal	Verzinkt staal	EPDM
W2	-	-	-	-
W3	430S15	430S15	430S15	EPDM
W4	304S15	304S15	304S15	EPDM
W5	316S31	316S31	316S31	EPDM
AS1	-	-	-	-
AS2	-	-	-	-
AS3	-	-	-	-
AS4	-	-	-	-

De materialen in dit overzicht beschrijven de materialen die momenteel door MPC worden gebruikt. Het dient alleen als referentie voor de gebruiker en impliceert op geen enkele manier dat MPC vereist is om deze vermelde materialen te gebruiken. Terwijl de grondstofprijzen veranderen en nieuwe technologieën opkomen, behoudt MPC zich het recht voor om grondstoffen en processen die in onze producten worden gebruikt te wijzigen, zolang MPC kan aantonen dat de algemene productprestaties en corrosiebestendigheid niet zijn aangetast.