



T-pulttikiristimet

DIN Material Number

MPC code			
W1	Sinkitty teräs	Sinkitty teräs	Sinkitty teräs
W2	Sinkitty teräs	Sinkitty teräs	1.4016
W3	-	-	-
W4	1.4301	1.4301	1.4301
W5	1.4401	1.4401	1.4401
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-

DIN/EN Material

MPC code			
W1	Sinkitty teräs	Sinkitty teräs	Sinkitty teräs
W2	Sinkitty teräs	Sinkitty teräs	X6Cr 17
W3	-	-	-
W4	X5CrNi 18 10	X5CrNi 18 10	X5CrNi 18 10
W5	X5CrNiMo 17 12 2	X5CrNiMo 17 12 2	X5CrNiMo 17 12 2
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-



T-pulttikiristimet

AISI/SAE

MPC code			
W1	Sinkitty teräs	Sinkitty teräs	Sinkitty teräs
W2	Sinkitty teräs	Sinkitty teräs	430
W3	-	-	-
W4	304	304	304
W5	316	316	316
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-

UNS

MPC code			
W1	Sinkitty teräs	Sinkitty teräs	Sinkitty teräs
W2	Sinkitty teräs	Sinkitty teräs	S43000
W3	-	-	-
W4	S30400	S30400	S30400
W5	S31600	S31600	S31600
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-



T-pulttikiristimet

SS

MPC code			
W1	Sinkitty teräs	Sinkitty teräs	Sinkitty teräs
W2	Sinkitty teräs	Sinkitty teräs	2320
W3	-	-	-
W4	2332	2332	2332
W5	2347	2347	2347
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-

AFNOR

MPC code			
W1	Sinkitty teräs	Sinkitty teräs	Sinkitty teräs
W2	Sinkitty teräs	Sinkitty teräs	Z8C17
W3	-	-	-
W4	Z6CN18 09	Z6CN18 09	Z6CN18 09
W5	Z7CND17 12 02	Z7CND17 12 02	Z7CND17 12 02
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-



T-pulttikiristimet

BS

MPC code			
W1	Sinkitty teräs	Sinkitty teräs	Sinkitty teräs
W2	Sinkitty teräs	Sinkitty teräs	430S15
W3	-	-	-
W4	304S15	304S15	304S15
W5	316S31	316S31	316S31
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-

Tässä yleiskatsauksessa luetellut materiaalit kuvaavat niitä, joita MPC käyttää parhaillaan. Se toimii vain ohjeena käyttäjälle eikä tarkoita millään tavoin, että MPC: n on käytettävä näitä lueteltuja materiaaleja. Raaka-aineiden hintojen muuttuessa ja uuden tekniikan ilmestyessä MPC pidättää oikeuden muuttaa tuotteissamme käytettäviä raaka-aineita ja prosesseja niin kauan kuin MPC pystyy osoittamaan, että tuotteen kokonaissuorituskyky ja korroosionkestävyys eivät ole heikentyneet.