



T-alakú csőszorítók

DIN Material Number

MPC code			
W1	Horganyzott acél	Horganyzott acél	Horganyzott acél
W2	Horganyzott acél	Horganyzott acél	1.4016
W3	-	-	-
W4	1.4301	1.4301	1.4301
W5	1.4401	1.4401	1.4401
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-

DIN/EN Material

MPC code			
W1	Horganyzott acél	Horganyzott acél	Horganyzott acél
W2	Horganyzott acél	Horganyzott acél	X6Cr 17
W3	-	-	-
W4	X5CrNi 18 10	X5CrNi 18 10	X5CrNi 18 10
W5	X5CrNiMo 17 12 2	X5CrNiMo 17 12 2	X5CrNiMo 17 12 2
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-



T-alakú csőszorítók

AISI/SAE

MPC code			
W1	Horganyzott acél	Horganyzott acél	Horganyzott acél
W2	Horganyzott acél	Horganyzott acél	430
W3	-	-	-
W4	304	304	304
W5	316	316	316
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-

UNS

MPC code			
W1	Horganyzott acél	Horganyzott acél	Horganyzott acél
W2	Horganyzott acél	Horganyzott acél	S43000
W3	-	-	-
W4	S30400	S30400	S30400
W5	S31600	S31600	S31600
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-



T-alakú csőszorítók

SS

MPC code			
W1	Horganyzott acél	Horganyzott acél	Horganyzott acél
W2	Horganyzott acél	Horganyzott acél	2320
W3	-	-	-
W4	2332	2332	2332
W5	2347	2347	2347
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-

AFNOR

MPC code			
W1	Horganyzott acél	Horganyzott acél	Horganyzott acél
W2	Horganyzott acél	Horganyzott acél	Z8C17
W3	-	-	-
W4	Z6CN18 09	Z6CN18 09	Z6CN18 09
W5	Z7CND17 12 02	Z7CND17 12 02	Z7CND17 12 02
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-



T-alakú csőszorítók

BS

MPC code			
W1	Horganyzott acél	Horganyzott acél	Horganyzott acél
W2	Horganyzott acél	Horganyzott acél	430S15
W3	-	-	-
W4	304S15	304S15	304S15
W5	316S31	316S31	316S31
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-

Az áttekintésben felsorolt anyagok leírják azokat, amelyeket az MPC jelenleg használ. Csak referenciaként szolgál a felhasználó számára, és semmiképpen sem jelenti azt, hogy az MPC-nek kötelezőnek lennie ezen felsorolt anyagok használatához. Ahogy a nyersanyagárak mozognak, és új technológiák lépnek fel, az MPC fenntartja a jogot a termékekben használt alapanyagok és folyamatok megváltoztatására, mindaddig, amíg az MPC bizonyítani tudja, hogy a termék általános teljesítménye és korrózióállósága nem romlott.