



Zware slangklemmen

DIN Material Number

MPC code			
W1	Verzinkt staal	Verzinkt staal	Verzinkt staal
W2	Verzinkt staal	Verzinkt staal	1.4016
W3	-	-	-
W4	1.4301	1.4301	1.4301
W5	1.4401	1.4401	1.4401
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-

DIN/EN Material

MPC code			
W1	Verzinkt staal	Verzinkt staal	Verzinkt staal
W2	Verzinkt staal	Verzinkt staal	X6Cr 17
W3	-	-	-
W4	X5CrNi 18 10	X5CrNi 18 10	X5CrNi 18 10
W5	X5CrNiMo 17 12 2	X5CrNiMo 17 12 2	X5CrNiMo 17 12 2
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-



Zware slangklemmen

AISI/SAE

MPC code			
W1	Verzinkt staal	Verzinkt staal	Verzinkt staal
W2	Verzinkt staal	Verzinkt staal	430
W3	-	-	-
W4	304	304	304
W5	316	316	316
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-

UNS

MPC code			
W1	Verzinkt staal	Verzinkt staal	Verzinkt staal
W2	Verzinkt staal	Verzinkt staal	S43000
W3	-	-	-
W4	S30400	S30400	S30400
W5	S31600	S31600	S31600
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-



Zware slangklemmen

SS

MPC code			
W1	Verzinkt staal	Verzinkt staal	Verzinkt staal
W2	Verzinkt staal	Verzinkt staal	2320
W3	-	-	-
W4	2332	2332	2332
W5	2347	2347	2347
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-

AFNOR

MPC code			
W1	Verzinkt staal	Verzinkt staal	Verzinkt staal
W2	Verzinkt staal	Verzinkt staal	Z8C17
W3	-	-	-
W4	Z6CN18 09	Z6CN18 09	Z6CN18 09
W5	Z7CND17 12 02	Z7CND17 12 02	Z7CND17 12 02
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-



Zware slangklemmen

BS

MPC code			
W1	Verzinkt staal	Verzinkt staal	Verzinkt staal
W2	Verzinkt staal	Verzinkt staal	430S15
W3	-	-	-
W4	304S15	304S15	304S15
W5	316S31	316S31	316S31
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-

De materialen in dit overzicht beschrijven de materialen die momenteel door MPC worden gebruikt. Het dient alleen als referentie voor de gebruiker en impliceert op geen enkele manier dat MPC vereist is om deze vermelde materialen te gebruiken. Terwijl de grondstofprijzen veranderen en nieuwe technologieën opkomen, behoudt MPC zich het recht voor om grondstoffen en processen die in onze producten worden gebruikt te wijzigen, zolang MPC kan aantonen dat de algemene productprestaties en corrosiebestendigheid niet zijn aangetast.